TOSOH GUANGZHOU
CHEMICAL INDUSTRIES, INC.

TG-800

K 值 K-Value	60.3-63.0
聚合度 Degree of Polymerization	750-860
表观密度 Bulk Density (g/cc)	0.54-0.64
颗粒尺寸（42 目筛网通过率[%]） Particle Size (42 mesh Pass [%])	≥99.5
挥发量（%） Volatile Matter	≤0.50
外观 Appearance	白色粉末 White Powder

Test Method K-Value: JIS K7367-2
Bulk Density: JIS K7365
Volatile Matter: JIS K7382

适用范围 Applications

硬质板材 Rigid Plates
压延片材 Various Extruded Sheets
压延薄膜 Draw Films
吹瓶 Blow Bottles
透明软片（压延） Transparent Soft Sheets (Calendering)
注射成型模具制品（接头等） Injection Molded Products(Fittings, etc.)
排水槽 Weather Strips

优越性能 Special Features

干流性好 Excellent Dry Flow Characteristics
与增塑剂及液体稳定剂的混合性好
Excellent Miscibility with Plasticizer and Liquid Stabilizer
超高速吸收增塑剂
Extremely Fast Rate of Plasticizer Absorption
热稳定性高 High Thermal Stability
批间质量稳定 Lot-to-Lot Uniformity

No.2 Huzhen Road, Xiaohu Island, Huangge Town, Nansha District,Guangzhou 511455, China
Tel: +86-20-3991-1301 Fax: +86-20-3991-1334
www.tosoh-guangzhou.com